

نام محصول :

رزین اوره فرمالدئید بوتيله شده

فرم تحویل:

60 ± 1% در ایزو بوتانول

JSB-IBUF602-IB60

| مشخصه | IBUF602-IB60 |
|--|---------------|
| عدد اسیدی (حداکثر) | ۲ (mg KOH/gr) |
| دانسیته | ۱۰۹۰ (kg/m3) |
| ویسکوزیته در ۲۵ درجه سانتیگراد (استوک) | ۱۵-۳۰ |
| رنگ (آفا) | ماکزیم ۱۰۰ |
| درصد جامد | ۱ ± ۶۰% |
| حلال | ایزوبوتانول |

ویژگی:

این محصول دارای مقاومت شیمیایی خوب، پخت سریع، فعالیت متوسط تا زیاد و پایداری و امتزاج پذیری خوب با رزین های کوتاه روغن می باشد.

موارد کاربرد:

این رزین در ساخت رنگ های حرارت پایین ، لاک و رنگ و بتونه فوری نیتروسولوزی ، رنگ های الکتروستاتیک ، پوشش های نیم پلی استری چوب مورد استفاده قرار می گیرد.

حلالیت:

زایلن ، نرمال بوتانول ، متیل اتیل کتون ، بوتیل استات

تیترا حلالیت:

تلورانس در ماینرال اسپریت تقریباً ۱:۲ (حجمی /حجمی)

سازگاری:

سازگاری خوبی با رزین های JSB-NBBF604-NB70 و JSB-NBMF603-NB60 به نسبت ۱/۱ وزنی براساس درصد جامد دارد و همچنین با آلکید کوتاه روغن و پلی استر اشباع سازگار است. قبل از استفاده با سایر محصولات ، سازگاری کنترل گردد.

شرایط نگه داری و پایداری:

در انبار و مکانی خشک و در دمای بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۲ ماه در بشکه های پلمپ نگه داری و از هر گونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.

پیشنهادات ذکر شده در این کاتالوگ بر اساس تحقیقات و آزمایشات ما می باشد لذا خواهشمندیم قبل از استفاده ، کیفیت و تمامی خواص رزین بررسی شود.